

Technisches Datenblatt

Grandezza Grundspachtel Struktur (Anthrazit) / Stand: 01.2019

Einsatzzweck

Der Grundspachtel Struktur ist ideal zur Modellierung von Strukturen geeignet. Zusätzlich dient der Spachtel als Untergrundabspernung für Grandezza Rost- und Metall Spachtel sowie Patina.

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.). Unebenheiten sollten vor dem Verkleben mit Füllstoffen ausgeglichen werden. Um Risse in der Oberfläche zu vermeiden sollten bei Trockenbauwänden die Stoßfugen generell, mit Armierungsgewebe oder Vlies, verspachtelt werden

Verarbeitung

Verarbeitung als Grundierung

Als Untergrundvorbehandlung für den Grandezza - Rost Spachtel und - Metall-Spachtel sowie -Patina wird der Grundspachtel Struktur auf die Fläche einmalig und vollflächig in der gewünschten Auftragsstärke appliziert. Der Vorgang kann nach der durch Trocknung wiederholt werden, wenn eine tiefere Haptik bzw. Struktur gewünscht ist

Verarbeitung als Kreativtechnik z.B. Schieferoptik

Zur Erzeugung einer Schieferoptik wird der Grandezza Grundspachtel Struktur in gewünschter Stärke und Struktur mit einer Kelle flächig aufgetragen und mit der Schaumrolle strukturiert. Im Anschluss kann die Oberfläche mit dem Grandezza - Rost und - Metall-Spachtel, sowie den -Patina veredelt werden.

Der Grundspachtel kann mit einer Kelle oder einer Malerrolle aufgebracht werden. Das entscheidet sich nach der gewünschten Optik.

Oberflächenschutz

Die Oberfläche kann mit Variocryl-Zweihorn Lack 1K, alternativ 2K versiegelt werden.

Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8 °C Luft- und Objekttemperatur erfolgen. Schreibweise: Die ideale Luft- und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25 °C.

Trocknungszeit

Je nach Auftragsstärke mindestens 8 Stunden bei > 20°C und 50% rel. Luftfeuchte.

Verbrauch

Variiert. Je nach Technik ca. 350 – 400 g/m²

Dichte

Ca. 1,03 g/cm³

Diffusion

SD-Wert = > 0,75 – 1,0 m

Lagerstabilität

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)



Allergiker-
freundlich



Natürliche
Bestandteile



Hohe Qualität und
geprüfte Produkte



Nässeunempfindlich
und Abwaschbar



Unebene Oberflächen
ausgleichen



Hohe Haltbarkeit
und Belastbarkeit

Technisches Datenblatt

Grandezza Grundspachtel Struktur (Anthrazit) / Stand: 01.2019

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.