

G1828

Grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Patina Rubin Rot und schwarzer Olive veredelt



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca.0,5 mm stark in langen Bahnen aufziehen. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen. Auf diese vorbereitete Fläche wird dann Grandezza Patina Rubin Rot deckend aufgetragen.
- 3. Veredelung mit Grandezza Patina schwarze Olive:** Nach der Trocknung wird je nach Wunsch die Patina schwarze Olive akzentuiert aufgebracht und leicht eingearbeitet.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt fertig und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



**Set G1828**

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 – 10 m <sup>2</sup> )    |
| 2. Grandezza Patina Rubin Rot        | 250 ml (ca. 10 – 20 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Grandezza Patina Schwarze Olive   | 250 ml (ca. 20 m <sup>2</sup> )      |
| 4. Variocryl seidenmatt              | 2 x 900 ml (ca. 5 m <sup>2</sup> )   |