

G1832

Grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Blattgoldimitation und Rost Patina veredelt



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend. Nach der Trocknung wird die Fläche mit der Kante der venezianischen Glättkelle scharf abgezogen.
- 2. Grandezza Goldspachtel** wird nun in der Breite der venezianischen Glättkelle versetzt aufgetragen, so dass die Laufrichtung der quadratischen Applikationen immer variiert.
- 3. Veredelung mit Grandezza Rostspachtel:** Nach der Trocknung wird der Rostspachtel mit Aktivator 1/3 angemischt und Ansätze mit einem Pinsel mit dem Gemisch Rost und Aktivator appliziert.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



Set G1832

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 – 10 m ²) |
| 2. Grandezza Goldspachtel | 2 x 250 ml (ca. 5 m ²) |
| 3. Grandezza Rostspachtel | 250 ml (ca. 10m ²) |
| 4. Grandezza Aktivator | 500 ml |
| 5. Variocryl seidenmatt | 2 x 900 ml (ca. 5 m ²) |