

G1843

Grandezza Grundspachtel anthrazit –schnell mit Heißluftpistole getrocknet/  
Freestyle mit Patina Antik Gold



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche in unterschiedlichen Stärken aufbringen und direkt im Anschluss mit einer Heißluftpistole den Grundspachtel erhitzen, so dass die Oberfläche durch die versetzte Trocknung gewünschte Spannungsrisse aufweist.
- 3. Grandezza Patina Antik Gold** wird ebenfalls auf die Fläche strukturiert und punktuell aufgebracht. Anschließend kann auch diese Schicht mit dem Heißluftfön zum reißen gebracht werden.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



**Set G1843**

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 2 x 4 kg (ca. 9 – 10 m <sup>2</sup> ) |
| 2. Grandezza Patina Antik Gold       | 1 x 0,5 l (ca. 10 m <sup>2</sup> )    |
| 3. Variocryl tiefmatt                | 2 x 900 ml (ca. 5 m <sup>2</sup> )    |