

F1848

Futado N° 109 Lichtgrau - als Betonoptik appliziert



Verarbeitungstechnik


Arbeitsschritte

- 1. Futado Fixgrund:** Die zu beschichtenden Fläche wird mit Futado Fixgrund flächig mit einer Malerschäumrolle beschichtet.
- 2. PVC Folie:** Diese wird für die zu beschichtend Fläche entsprechend konfektioniert.
- 3. Futado Wand- und Bodenspachtel:** Das Futado Harz wird mit dem Futado Pigment angereichert und gut durchgemischt. Anschließend wird das Futado Pigment Harzgemisch in den Bodenspachtel eingerührt (Reichweite je Gebinde ca. 6 qm).

Die Masse wird nun ca. 1 - 1,5 mm stark auf die grundierte Fläche aufgebracht und leicht durchgeglättet. Im Anschluss wird die PVC Folie aufgelegt und die Lufteinschlüsse werden mittels Bürste nach außen gearbeitet. Danach kann mit der venezianischen Glättkelle oder dem Schmerling die Fläche auf der Folie nachgeglättet werden.

Nach ca. 6 - 8 Stunden kann die Folie entnommen werden und die Fugen können dann modelliert werden.

Zum Onlineshop:



Set F1848

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Futado Grundierung | 1 kg (ca.12,5 m ²) |
| 2. Futado Harz | 4 kg (ca. 8 - 12 m ²) |
| 3. Futado Pigmentierung 109 | 0,5 kg (je Gebinde) |
| 4. Futado Wand- und Bodenspachtel | 19,5 kg (ca. 8-12 m ²) |
| 5. Hart PVC Folie 100 x 140 cm | Stück |

