

Technisches Datenblatt

futado base

Wand- und Bodenspachtel / Stand: 01.09.2022

Einsatzzweck

Futado ist ein fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung, deren Auftragsstärke je nach Anwendung von 1,5 – 3,0 mm beträgt. Futado kann sowohl im Privaten als auch in gewerblichen Räumen eingesetzt werden. Das mineralische Material ist spannungsarm und dadurch flexibel, es besteht aus Kalkzement- und Harzkomponenten.

Untergründe

Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.). Die zu beschichtenden Untergründe sind mit Futado - Fixgrund flächig zu grundieren. Um Risse in der Oberfläche zu vermeiden, sollten in der zu beschichtenden Fläche befindliche Risse geklammert und anschließend mit Harz ausgegossen sowie ganzflächig mit Armierungsgewebe verspachtelt werden.

Nicht für schwimmende Untergründe geeignet (Holzbalken, -decke etc.)

Vorbereitung

Die Materialien sollten für fachgerechte Verarbeitung 24-48 h vor Verarbeitung ab einer Raumtemperatur von min. 15°C gelagert werden.

Restfeuchtigkeit

Für die Restfeuchtigkeit in CM % in Zement – oder Anhydrit gelten folgende Werte.

Zement Estrich : ohne Bodenheizung max. 2,3 %, mit Bodenheizung max. 1,5 % , Anhydrit konventionell: (Calcium Sulfate) ohne Boden- heizung max. 0,5 %,mit Bodenheizung max. 0,3 %, Anhydrit Fließestrich: Ohne Bodenheizung max. 0,5 % mit Bodenheizung max. 0,3 %, Futado Boden darf nur auf Estrich mit Nieder-Temperatur Bodenheizung eingebracht werden.

Bei Bodenheizungen sind die Aufheizungsprotokolle nach DIN/ SIA /DTU Pflicht. Die Bodenheizung sollte 3 Tage vor Arbeitsbeginn abgestellt werden, damit die Bodentemperatur 16° C nicht überschreitet.

Empfehlung: Erstellung des „Futado Prüfbericht UB-Feuchtigkeitsmessung Untergrund“.

Hinweis: Die Position der Bohrung zur Feuchtigkeitsmessung wird vom Architekten festgelegt und darf nicht am Rand des Bodenobjektes gesetzt werden!

Spezifikationen

Offenzeit:

60 Minuten

Verarbeitungs-Temperatur:

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +15 °C bis +20 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.

Verbrauch (Jeweils bei doppeltem Auftrag):

Ca. 2 - 2,5 kg /m²

Schichtaufbau:

Böden und Nasszellen : min. 2 bis max. 6 mm
(je Schichtstärke max. 1,5 mm)

Dichte/ spezifisches Gewicht:

Spezifisches Gewicht: 2,4 kg/l Schüttgewicht: 811 g/l

Diffusion

Wird kaum beeinflusst!

pH-Wert

9-13 (bei 20°C)

Rutschklassifizierung

Bewertungsgruppe B der Rutschhemmung in nassbelastetem Barfußbereich. Bewertungsgruppe R10 der Rutschhemmung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen. Um eine höhere Rutschklassifizierung zu erzielen kann dem futado Siegellack im letzten Arbeitsgang ein Antirutschpulver beigemischt werden.

Druckfestigkeit

Druckfestigkeit der Klasse C25 (25,0-30,0 N/mm).

Haftzugfestigkeit

Haftzugfestigkeit der Klasse B2 (>2,0 N/mm).

Biegezugfestigkeit

Biegezugfestigkeit der Klasse F7 (7-10 N/mm)

Schlagfestigkeit

Schlagfestigkeit der Klasse IR2.

Technisches Datenblatt

futado base

Wand- und Bodenspachtel / Stand: 01.09.2022

Abriebtiefe

Abriebtiefe der Klasse AR 0,5.

Alle Prüfungen wurden gem. DIN EN 2370:09-1991 und 28 Tage nach Herstellung durchgeführt. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schließen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschließlich beim Verarbeiter, auch dann, wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

Lagerstabilität

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Hinweis

Wir empfehlen ausschließlich für die Bauwerksabdichtung eine Dichtschlämme **ohne Weichmacher/ Weichmachungsmittel**. Es besteht die Gefahr, dass dieser durchschlägt und die Materialien angeht.

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als **unverbindliche Empfehlungen** zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Vor Beginn der Arbeiten am Objekt, ist der Abnehmer verpflichtet, das Produkt auf seine Eigenschaften durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unserer Internetseite abgerufen werden. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Verarbeitungsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist unter <https://www.volimea.de/download-center/> zu finden.



Hohe Haltbarkeit
und Belastbarkeit



Fugenlose Wand- und
Bodenbeschichtung



Unebene Oberflächen
ausgleichen



Hohe Qualität und
geprüfte Produkte



Nässeunempfindlich
und abwaschbar



Lösung für
Sanierung



Starke Haftkraft