


G1829

Grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Patina Satin veredelt (mit Strukturrolle in Reptilienoptik)




## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca.0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Reptilienoptik) strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen.
- 3. Veredelung mit Grandezza Patina Satin:** Anschließend wird die Patina Satin mit Wasser verdünnt und emulgiert. Dann wird die Patina mit dem Schwamm auf der Fläche verteilt und je nach Wunsch der Intensität durch Wiederholung verstärkt.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



### Set G1829

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9-10 m <sup>2</sup> )      |
| 2. Grandezza Patina Satin            | 250 ml (ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Variocryl seidenmatt              | 2 x 900 ml (ca. 5 m <sup>2</sup> )   |
| 4. Werkzeuge                         | Strukturrolle (Reptilienoptik)       |