

## grandezza Cortenstahl

G1825



### Verarbeitungstechnik

#### Arbeitsschritte

**1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir, grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung aufzutragen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund erfolgen. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

**2. grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche etwa 0,5 mm stark in langen Bahnen aufziehen. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle scharf abgezogen. Auf diese vorbereitete Fläche wird dann ebenfalls, in langen Bahnen, der Stahlspachtel vollflächig aufgetragen.

**3. Veredelung mit grandezza Rost-Spachtel:** Nach der Trocknung wird der Rostspachtel mit dem Aktivator angemischt und partiell auf die Fläche angebracht. Durch Besprühen mit Wasser wird die Rostoptik lebhafter. Nach der Trocknung kann der Rost leicht mit einem Gitter-Schleifmittel sehr fein nachgeschliffen werden. Danach kann mit einem Schwammbrett der überschüssige Rost abgewaschen werden.

**4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Future Unicryl-Wasserlack (seidenglänzend) versiegelt werden.

#### Set: G1825 - grandezza Cortenstahl

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m <sup>2</sup> )
2. Stahlspachtel	3 x 500 ml
3. Rost-Spachtel	1,2 l
4. grandezza Rost-Spachtel Aktivator	500 ml
5. Future Unicryl-Wasserlack (seidenglänzend)	2 x 1 l (ca. 8 m <sup>2</sup> )
6. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
7. Verarbeitungsblatt	

