

## futado Lichtgrau - in Betonoptik

F1848



### Verarbeitungstechnik

#### Arbeitsschritte

- 1. futado Fixgrund:** Die zu beschichtende Fläche wird mit futado Fixgrund gleichmäßig mithilfe einer Malerschäumrolle aufgetragen.
- 2. PVC Folie:** Diese wird für die zu beschichtend Fläche entsprechend konfektioniert.
- 3. futado Nr. 109 Lichtgrau, Wand- und Bodenspachtel:** Das futado Harz wird mit dem futado Pigment angereichert und gut durchgemischt. Anschließend wird das futado Pigment Harzgemisch in den Bodenspachtel eingerührt (Reichweite je Gebinde ca. 6 m<sup>2</sup>). Die Masse wird nun ca. 1,5-2,0 mm stark auf die grundierete Fläche aufgetragen und leicht durchgeglättet. Im Anschluss wird die PVC Folie aufgelegt und die Lufteinschlüsse werden mittels Bürste nach außen gearbeitet. Danach kann mit der venezianischen Glättkelle oder dem Schmerling die Fläche auf der Folie nachgeglättet werden. Nach etwa 6-8 Stunden kann die Folie entnommen und die Fugen modelliert werden.

#### Set: F1848 - futado Lichtgrau - in Betonoptik

1. futado Grundierung	1 kg (ca. 12,5 m <sup>2</sup> )
2. futado Harz	4 kg (ca. 8-12 m <sup>2</sup> )
3. futado Nr. 109 Lichtgrau	0,5 kg (je nach Gebinde)
4. futado Wand- und Bodenspachtel	19,5 kg (ca. 8-12 m <sup>2</sup> )
5. Hart PVC Folie 100 x 140 cm	1 Stück
6. Verarbeitungsblatt	

