

Grandezza Grundspachtel anthrazit - strukturiert und mit Patina Satin veredelt

G1829



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir, Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung aufzutragen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund erfolgen. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. Grandezza Grundspachtel anthrazit auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca. 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Lederoptik) strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen.

3. Veredelung mit Grandezza Patina Satin: Anschließend wird die Patina Satin mit Wasser verdünnt und emulgiert. Dann wird die Patina mit dem Schwamm auf der Fläche verteilt und je nach Wunsch der Intensität durch Wiederholung verstärkt.

4. Versiegelung: Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Future Unicryl-Wasserlack (seidenmatt) versiegelt werden.

Set: G1829 - Grandezza Grundspachtel anthrazit - strukturiert und mit Patina Satin veredelt

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m ²)
2. Grandezza Patina Satin	250 ml (ca. 10-20 m ²)
3. Future Unicryl-Wasserlack (seidenmatt)	2 x 1 l (ca. 8 m ²)
4. Strukturrolle mit Bügel "Lederoptik"	500 ml
5. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
6. Verarbeitungsblatt	



grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Rost- und Silberspachtel

G1838



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir, grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung aufzutragen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund erfolgen. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. grandezza Grundspachtel anthrazit auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Silberspachtel-Oberfläche etwa 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit Silber-Applikationen an den gewünschten Stellen veredelt. Nur auf die grundierten Stellen wird der Rostspachtel aufgetragen und auf Wunsch leicht strukturiert. Eine Vermischung des Rostspachtels und des noch nicht trockenen Silberspachtels ergeben interessante Effekte. Die komplette Fläche wird nun mit dem Rostspachtel Aktivator benetzt. Nach etwa 10 Minuten sollte der Vorgang wiederholt werden. Die Menge des Aktivators sorgt für eventuelle Läuferbildung.

Set: G1838 - grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Rost- und Silberspachtel

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m ²)
2. grandezza Silberspachtel	2 l ca. 12 m ²)
3. grandezza Rostspachtel	3 l (ca. 10 m ²)
4. grandezza Rostspachtel Aktivator	2 x 500 ml (ca. 8 m ²)
5. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
6. Verarbeitungsblatt	

